

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CODICE: SPI240
DESCRIZIONE: FILM ESTENSIBILE INDUSTRIALE NEUTRO
ALTEZZA: CM. 50
PESO BOB. SINGOLA: KG.16
PRESTIRO: MEDIO (240 %)

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE	UM		MD	TD	NORMA	
SFORZO DI SNERVAMENTO	N/MM ²	MEDIA	9.0	8.7	ASTM D882-97	
		STAND. DEV.	0.2	0.1		
SFORZO DI ROTTURA	N/MM ²	MEDIA	38	20.5		
		STAND. DEV.	2.0	2.0		
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%	MEDIA	530	850		
		STAND. DEV.	50	30		
MODULO ELASTICO	N/MM ²	MEDIA	102	102		
		STAND. DEV.	1.0	2.0		
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	MN	MEDIA	2700	5500		ASTM D1922-94A
		STAND. DEV.	150	220		
RESISTENZA ALL'IMPATTO	G	MEDIA	180		ASTM D1709-98	
		STAND. DEV.	2.0			
ADESIVITÀ	cN	MEDIA	220		ASTM D5458-95	
		STAND. DEV.	12.0			
PRESTIRO GARANTITO	%		220		METHOD	
PRESTIRO MASSIMO	%		240		METHOD	

Tutti i dati dichiarati si riferiscono alle seguenti condizioni di prova: spessore 23 µm, temperatura 23±2°C, umidità relativa 50±5%.



Film atossico secondo D.M.21/03/1973 e successivi emendamenti Riciclabile al 100%